

MORTIER RAPIDE



LES + PRODUIT

- ▶ Prise rapide
- ▶ Idéal pour les scellements de volets, gonds et crochets
- ▶ Granulométrie : 0,6 mm max

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 2,5 kg - Lot de 6 sacs - 216 sacs
- ▶ 5 kg - Lot de 4 sacs - 152 sacs
- ▶ 10 kg - 96 sacs
- ▶ 25 kg - 42 sacs

CONSERVATION

- ▶ 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité



PROPRIÉTÉS

Mortier prêt à gâcher, avec une prise rapide de moins de 10 minutes, idéal pour réaliser tous types de petites réparations et de scellements (volets, portes, fenêtres...).

SUPPORTS ADMIS

- Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre, ciment, béton...

PRÉPARATION

■ PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Le support doit être sain, cohésif, propre, dépoussiéré et dégraissé.

■ SCHELLEMENT :

- Dépoussiérer le trou de scellement et mouiller abondamment.

■ PRÉPARATION DU MORTIER :

- Utiliser une auge propre.
- **MORTIER RAPIDE** se mélange manuellement à l'aide d'une truelle. Il peut également se mélanger au malaxeur.
- Verser l'eau dans le récipient propre, en respectant le dosage indiqué, ajouter **MORTIER RAPIDE** et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux.

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION :

- Appliquer le mortier à la truelle en serrant fortement pour faciliter l'adhérence.
- **Scellement** : Insérer l'élément à sceller puis terminer le garnissage en serrant fortement.
- Dès durcissement, gratter l'excédent de produit à l'aide d'une truelle.
- Protéger de la pluie pendant le temps de prise.

■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les outils à l'eau avant le durcissement.

■ DURCISSEMENT :

- Se prolonge durant 28 jours après la pose, pour un durcissement définitif.

TEMPS DE PRISE ⁽¹⁾

Température	Début de prise	Fin de prise
+ 20°C	10 min	20 min

RÉSISTANCES MÉCANIQUES (MPa) ⁽²⁾

Échéance	Flexion	Compression
28 jours	3,5	14

CONSEIL

- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, ou par vent fort.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.
- Produit à prise rapide, gâcher par petites quantités.
- Protéger de la pluie pendant la prise du produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Porter des gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2 (voir paragraphe 8 de la FDS), des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Tenir hors de portée des enfants.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

1,8 kg/m² par mm d'épaisseur				
CONSOMMATION	18 % D'EAU	APPLICATION	TEMPS DE SÉCHAGE DÉFINITIF	TEMPÉRATURE D'UTILISATION

CATALOGUE TECHNIQUE - Janvier 2026

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque Sika.

PAREXLANKO

(1) Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

(2) Essais réalisés sur éprouvettes 4x4x16, conservées à 20°C et 90 % d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com