

PLÂTRE À MODELER



LES + PRODUITS

- Moulage, enduit, réparation
- Prise retardée : à partir de 20 minutes

CONDITIONNEMENT

- 2,5 kg - lot de 6 sacs
- 5 kg - lot de 4 sacs
- 10 kg

CONSERVATION

- 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.



PERFORMANCES

Plâtre idéal pour la réalisation ou la réfection de corniches, de rosaces et d'enduits en intérieur. Compatible avec tous les types de peinture.

SUPPORTS ADMIS

- Carreaux de plâtre, plaques de plâtre, enduits de ciment, enduits plâtre.

PRÉPARATION

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés, dépoussiérés.
- Ne convient pas en milieu humide. En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.

■ PRÉPARATION DU PLÂTRE :

- Verser l'eau claire nécessaire à une gâchée dans une auge propre, exempte de toute salissure de plâtre, d'enduit ou de ciment.
- Ajouter la poudre en pluie régulière en respectant la proportion de 6,6 à 7 litres d'eau pour 10 kg.
- Attendre 1 à 2 minutes pour permettre au produit de s'imbibber d'eau.
- Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux et utiliser dans les 10 à 15 minutes.
- Ne plus utiliser le mélange dès qu'il commence à durcir.

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION :

- Appliquer le plâtre préparé pour des travaux de moulage, d'enduisage et de réparation.

■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

■ FINITION :

- Attendre 24 heures le séchage définitif pour poncer et réaliser les travaux de finition.

SÉCURITÉ

- Conserver hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

<p>Consommation lissage</p> <p>1 kg/m² par mm d'épaisseur</p>	<p>66 à 70 % d'eau</p>	<p>10 à 15 min pour appliquer</p>	<p>30 à 40 min pour durcir</p>	<p>45 à 50 min. pour le démoulage</p>	<p>+30°C +5°C Température d'utilisation</p>
---	-----------------------------------	--	---	--	---

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com