



DESCRIPTION

- Film polyéthylène (PEBD) fabriqué à partir de matière 100% vierge
- Qualité transparente
- 2 épaisseurs disponibles : 150 et 200 µm
- **Marquage CE** selon EN 13967
- Conforme au **DTU 13.3**

APPLICATIONS

- **DÉSAMIANTAGE** : Film de cloisonnage, film de protection des surfaces (Dart test > 300g obligatoire)
- **SOUS-DALLAGE** : Film d'étanchéité (Conforme aux DTU 13, 14, 20, 51, 52...)
- **MAISON À OSSATURE BOIS** : Pare-vapeur (Conforme aux DTU 31 et 41)
- **CHAUFFAGE** : Couche de désolidarisation imperméable et étanche (conforme au GS14 plancher rayonnant électrique)

AVANTAGES

- Excellentes caractéristiques mécaniques
- Film de haute qualité et constance de production
- Testé et certifié par le CSTB :
 - **Étanche à l'eau** (NF EN 1928 méthode A)
 - **Fonction Pare-Vapeur** : Indice S_d : 64m (NF EN 1931)



CE
EN 13967



CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	SURFACE	CONDITIONNEMENT
SF-ST6	150 µ	6 m	37 m	222 m²	28 rlx/palette
SF-ST3	150 µ	3 m	74 m	222 m²	28 rlx/palette
SF-HR6	200 µ	6 m	28 m	168 m²	28 rlx/palette
SF-HR3	200 µ	3 m	56 m	168 m²	28 rlx/palette

PROPRIÉTÉS		SF-ST (150µm)	SF-HR (200 µm)
Étanchéité à l'eau NF EN 1928 (Méthode A)		Étanche	
Densité		0,92 g/cm³	
Indice S _d NF EN 1931		64 m	
Coefficient de transmission de la vapeur d'eau		3,7 g/m²/24h	2,4 g/m²/24h
Résistance à la rupture ISO 527-3 (500 mm/min)	Long	14,2 N/mm²	16 N/mm²
	Trans	15,3 N/mm²	16 N/mm²
Allongement à la rupture ISO 527-3 (500 mm/min)	Long	535 %	691 %
	Trans	742 %	841%
Coefficient de friction DIN 53375		≤ 0,30	
Dart Test ISO 7765-1		> 240 g	> 340 g