



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté en milieux humides et marins
- ▶ Idéal en réparation et petits scellements
- ▶ Prise rapide

CONDITIONNEMENT

- ▶ 1 kg - lot de 4 boîtes
- ▶ 2,5 kg - lot de 6 sacs
- ▶ 5 kg - lot de 4 sacs
- ▶ 10 kg

CONSERVATION

- ▶ 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

# CIMENT PROMPT



PERFORMANCES

**CIMENT PROMPT naturel est idéal pour la confection de mortier à prise rapide, destiné aux scellements, calages et réparations.**

Imperméable, il est particulièrement adapté en milieux humides et marins, il conserve ses propriétés même en immersion. Il permet de petites ou de grandes réparations.

SUPPORTS ADMIS

- Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.
- Béton.

NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants. Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.
- Humidifier le support avant l'application.

CONSEILS

- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
- Protéger de la pluie pendant le séchage.

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION :

- Maintenir le mortier humide pendant la prise.
- **Temps de prise :** 4 min à +10°C, 2 min à +20°C, 1 min à +30°C.

SÉCURITÉ

- Conserver hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.


CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

**Mortier** pour scellements et callages courants

1 vol. de **ciment prompt**  
+ 1 vol. de **sable**  
+ 0,3 à 0,5 vol. d'**eau**

**Mortier** pour scellements fortement sollicités

2 vol. de **ciment prompt**  
+ 1 vol. de **sable**  
+ 3/4 vol. d'**eau**



CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex



Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)