

JOINT ÉPOXY



LES + PRODUIT

- ▶ Excellente résistance à l'humidité
- ▶ Spécial douches à l'italienne, salles de bains, plans de travail...
- ▶ Finition lisse et fine

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 3 kg - 120 seaux par palette

CONSERVATION


- ▶ 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS*


- ▶ Blanc



- ▶ Gris




- ▶ Noir



- ▶ Gris foncé



- ▶ Beige



PROPRIÉTÉS

Le joint époxy est un produit bicomposant idéal pour la réalisation de joints de 1 à 15 mm en pièces humides car il résiste aux agressions chimiques et mécaniques. L'application et le nettoyage sont facilités : il est adapté au nettoyage haute pression.

CONSUMMATION

Indications pour un joint de 10 mm de profondeur.

Format carreaux (cm)	Largeur de joint (mm)			
	1 mm	5 mm	10 mm	15 mm
10 x 10 cm	0,31	1,55	3,1	4,65
20 x 20 cm	0,15	0,75	1,55	2,325
30 x 30 cm	0,1	0,52	1,03	1,55
50 x 50 cm	0,06	0,31	0,62	0,93

Multiplier la consommation en fonction de la largeur du joint.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Collage

- Les supports seront sains, propres, secs, dégraissés, exempts de toute trace d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas ressuer l'humidité ni être gelés

Jointoiment


- Attendre la fin de prise du mortier de pose du revêtement avant d'appliquer **COLLE ET JOINT ÉPOXY**
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'excès de mortier de pose dans les joints vides
- Mélanger la totalité des 2 composants avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

Ne pas rajouter d'eau.

MISE EN ŒUVRE

- **Pour le collage** : étaler la colle sur le support à l'aide d'une spatule de 4 mm. La consommation est de 1,5 à 2 kg/m². Pour le double encollage, respecter les indications précédentes en procédant en plus au beurrage de l'envers du carrelage

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



- **Pour le jointoiment** : Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une spatule métallique flexible ou d'une taloche avec semelle caoutchouc dure en appuyant fortement afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
Largeur maximale : 15 mm.
- Le nettoyage doit s'effectuer quand le produit est encore frais. Il s'effectue à l'aide d'un tampon abrasif blanc trempé dans de l'eau fréquemment renouvelée avec des mouvements circulaires. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant l'opération.
- Les résidus éventuels d'époxy sur les carreaux peuvent se nettoyer avec **NETTOYANT CARRELAGE PAREXLANKO**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Durant les 48 h après application, la température ne doit pas tomber en-dessous de 10°C.
- Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses.
- En cas d'utilisation en joint pour des pierres naturelles, effectuer un test de tachabilité avant application.
- Nettoyage des outils à l'eau avant durcissement, une fois durci le joint époxy ne s'élimine plus.

SÉCURITÉ

- Porter des lunettes de sécurité contre les projections de liquide, des gants imperméables en caoutchouc nitrile/butyle conformes à la norme EN ISO 347-2 et des vêtements de protection couvrants.
- Dans les endroits clos. Porter un masque de protection respiratoire à cartouche de type A
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter les Fiches de Données de Sécurité

CATALOGUE TECHNIQUE - Juin 2025

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél. (33) 01 41 17 20 00

Parexlanko, une marque Sika.

PAREXLANKO

* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com