

ACROFIX BOIS

IMPRESSION ISOLANTE POUR BOIS

INTERIEUR



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Impression isolante sur bois à base de résines polymères en phase solvant
En travaux neufs et rénovation

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Film bloquant les remontées de tanins.
Bon pouvoir couvrant et garnissant.
Recouvrable par tout type de finitions acryliques, alkydes en phase solvant ou aqueuse, époxy, polyuréthannes.
Excellent rendement.
Séchage rapide.
Compatible avec les bois contenant des résines anti-siccatives comme dans certains bois tropicaux

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles usuels

: Bois et dérivés

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Aspect en pot	: Peinture gélifiée thixotropique
Densité	: 1,43 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 44 % +/- 2
Point éclair	: Supérieur à 21° C
Rendement moyen par couche	: 7 m ² par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,14 l/ m ²
Séchage (20°c et 65% de HR)	: Hors poussière : 1h minimum Recouvrable : 8h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b1

COV (Cat. A/h) : valeurs limites en UE = 750 g/L (2010)
Ce produit contient au maximum : 749 g/L de COV (calculé)

TEINTES : Blanc

D'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme au DTU en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

Décontamination des fonds :

Traitement avec le FACACLEAN de Mauvilac (voir fiche technique)

TABLEAU RECAPITULATIF DU SYSTEME

	BOIS NEUF	ANCIEN BOIS PEINT
PREPARATION	Ponçage grain 80 -100 - dépoussiérage	Procéder à un lessivage des anciennes peintures Décaper les peintures non adhérentes Procéder à un ponçage puis dépoussiérage
IMPRESSION (1 couche)	ACROFIX BOIS (peut être suivi d'un léger ponçage afin d'éliminer les fibres)	ACROFIX BOIS
FINITION (2 couches)	En extérieur : COVABOIS En intérieur : toutes peintures décoratives en phase aqueuse ou solvant	En extérieur : COVABOIS En intérieur : toutes peintures décoratives en phase aqueuse ou solvant

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau poil 13 mm du type Fil Jaune, pistolet AIRLESS.
Dilution : Prêt à l'emploi.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : White Spirit.


CONDITIONNEMENT : 0.5 L - 2.5 L - 6 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponible sur : www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.