

MORTIER-COLLE NORMAL



LES + PRODUIT

- Spécial petits formats
- Supports neufs

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 5 kg - 152 sacs - Lot de 4
- 25 kg - 42 sacs

CONSERVATION

- 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

- Gris, blanc

PEIGNE

- Mur : U6 ou U9
- Mosaïque : V4
- Sol : U9

CATALOGUE TECHNIQUE - Décembre 2025

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque Sika.

PAREXLANKO



PROPRIÉTÉS

Colle carrelage adaptée pour grès cérame, terre cuite et faïence, de petits à moyens formats sur supports neufs.

SUPPORTS ADMIS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

		Carreau de terre cuite	Grès cérame 0,5 < E < 3 % ⁽¹⁾	Grès cérame E > 3 % ⁽¹⁾	Faïence	Pierre naturelle Po > 2 % ⁽²⁾
SOL INTÉRIEUR	Support ciment	10 x 10	45 x 45	45 x 45		
	Ragréage P3					
	Dallage sur terre-plein					
MUR INTÉRIEUR	Support ciment	15 x 15		33 x 33	45 x 45	33 x 33
	Béton cellulaire					
	Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée*					

Poids maximal des carreaux au mur : 40 kg/m². (1) E = Absorption d'eau. (2) Po : Porosité de la pierre.

* Si hydrofugée, appliquer une couche de primaire.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Humidifier légèrement le support.
- Si nécessaire, rectifier la planéité avec un enduit de sol adapté.

MISE EN ŒUVRE

- Étaler le mortier-colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

PERFORMANCES

- Adhérence initiale à 28 jours (MPa) : ≥ 0,5.
- Adhérence après action de l'eau (MPa) : ≥ 0,5.
- Adhérence après cycles gel/dégel (MPa) : ≥ 0,5.
- Adhérence après action de la chaleur (MPa) : ≥ 0,5.
- Résistance à la température : -20°C à +80°C.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Porter des gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2 (voir paragraphe 8 de la FDS), des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONSUMMATION ET PEIGNE

Format du carreau	≤ 20 x 20 cm	≤ 45 x 45 cm
Sol intérieur	4 kg/m² (U9)	5 à 7 kg/m² (U9)
Mur intérieur	3 kg/m² (U6)	5 à 6 kg/m² (U9)




SIMPLE ENCOLLAGE



DOUBLE ENCOLLAGE

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



20 à 22 % d'eau



APPLICATION



POSE DE CARRELAGE




AJUSTEMENT 20 MIN



OUVERTURE À LA MARCHÉ



JOINTOIEMENT 24h



TEMPÉRATURE D'UTILISATION



NE PAS APPLIQUER EN PLEIN SOLEIL, SOUS LA PLUIE ET PAR VENT FORT

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com