

5040 PROLIJOINT PERFECT

1/2



LES + PRODUIT

- Finition gros grain
- Spécial grand rendement
- Nettoyage facile et rapide
- Finition par poudrage ou à l'éponge
- 3 coloris

LARGEUR DU JOINT

- 3 à 15 mm

DOSAGE EN EAU

- 4,8 à 5,3 litres par sac de 25 kg

CONSUMMATION

- 0,13 à 1,73 kg/m²

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- Conforme à la Norme NF EN 13888



DESCRIPTION

- Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toute porosité, le joint **5040 PROLIJOINT PERFECT** est particulièrement recommandé en sols intérieurs et extérieurs. Il permet la réalisation de joints de 3 à 15 mm.
- Disponible en 3 coloris (gris, perle et beige).
- **5040 PROLIJOINT PERFECT** est un mortier à base de ciment amélioré (CGI) selon la Norme NF EN 13888.

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols intérieurs et extérieurs
- Murs intérieurs et extérieurs

SUPPORTS EXCLUS

- Piscines, saunas, hammams, spas
- Locaux soumis à des produits agressifs ou acides

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Grès cérame
- Grès étiré
- Terre cuite ⁽¹⁾
- Dalle de pierre calcaire et roche marbrière ⁽¹⁾
- Granit ⁽¹⁾

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : poudre colorée (3 teintes : gris - perle - beige)
- Densité apparente de la poudre : 1,3 ± 0,1
- **pH** : 12 ± 0,1
- **Composition** : liants hydrauliques, charges minérales et adjuvants

PERFORMANCES (2)

- **Temps de vie en auge** : 1 h
- **Durcissement définitif** : 3 à 4 h
- **Délai avant mise en circulation** : 24 h

MISE EN ŒUVRE

- Se référer aux Normes DTU et CPT du CSTB en vigueur pour la mise en œuvre des produits.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise du mortier de pose avant d'appliquer **5040 PROLIJOINT PERFECT**.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'excès de mortier de pose dans les joints vides.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger 1 sac de 25 kg de **5040 PROLIJOINT PERFECT** avec 4,8 à 5,3 litres d'eau propre, soit environ 19 à 21 % d'eau.
- Malaxer avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

APPLICATION

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette en caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.

NETTOYAGE - FINITION

Par poudrage

- Saupoudrer légèrement la surface avec la poudre.
- Frotter en passant la raclette en diagonale.
- Balayer et parfaire par bouchonnage.

Par éponge

- Attendre que le mortier joint raidisse suffisamment avant de nettoyer les bavures avec une éponge propre et légèrement humide. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant cette opération.
- Dépoussiérer à l'aide d'une balayette ou d'un chiffon sec pour parfaire le travail.

5040 PROLIJOINT PERFECT

2/2

POUR UN CHANTIER RÉUSSI

Pour des joints homogènes sans efflorescence

► Avant la mise en œuvre du mortier joint

Respecter le temps de séchage de la dalle ou de la chape et du mortier-colle avant remplissage des joints. Le support devra être sec et non soumis à des remontées d'humidité.

► Lors de la mise en œuvre du mortier joint

Respecter le taux de gâchage. Attendre le durcissement du joint avant son nettoyage. Éviter tout excès d'eau lors de l'opération de nettoyage.

CONDITIONNEMENT

► Sac de 25 kg

CONSERVATION

► 12 mois

à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

► R.C. Fabricant

CONSOMMATION

Consommation en $\text{kg/m}^2 = 0,205 \times h \times e \times \frac{(L + l)}{(L \times l)}$

h : épaisseur du carreau (mm)

e : largeur du joint (mm)

L : longueur du carreau (cm)

l : largeur du carreau (cm)

PENSEZ-Y !



NUANCIER

	GRIS
	PERLE
	BEIGE

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des teintes.

ASSISTANCE CONSEIL CLIENT : SIKA France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min
+ prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Juin 2025

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

SIKA France SAS

84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

PAREXLANKO est une marque Sika.

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 30°C.
- Sur revêtements poreux, un essai de tachabilité est conseillé.
- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.
- Porter des gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2 (voir paragraphe 8 de la FDS), des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.