



LES + PRODUIT

- Idéal pour les travaux courants de maçonnerie
- Utilisable pur ou en mortier
- Peut être coloré*

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 2,5 kg - lot de 6 sacs
- 5 kg - lot de 4 sacs
- 10 kg - 96 sacs par palette

CONSERVATION

- 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

- Blanc
- Gris

CATALOGUE TECHNIQUE - Août 2021

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

CIMENT BLANC ET GRIS



PROPRIÉTÉS

Ciment permettant la réalisation de travaux courants de maçonnerie : scellements, joints, enduits...

- Petites et grosses réparations.
- Appellations normatives :
 - CEM I 52.5 N « blanc »
 - CEM I 42.5 R « gris »

SUPPORTS ADMIS

- Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants. Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté et laisser sécher le temps nécessaire avant la mise en œuvre.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.
- Humidifier le support avant l'application.

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION :

- Appliquer le ciment préparé pour les travaux à réaliser.

■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

■ SÉCHAGE :

- Attendre 28 jours après la pose pour un séchage définitif.

CONSEILS

- Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Mortier 1 vol. de ciment + 3 vol. de sable + eau selon consistance voulue	Béton 1 vol. de ciment + 1 vol. de sable + 2 vol. de graviers + eau selon consistance voulue	 2 à 3 h pour appliquer	 28 jours séchage définitif
---	--	--------------------------------------	--

 +35°C +5°C Température d'utilisation	 Ne pas appliquer en plein soleil , sous la pluie ou par vent fort
---	---

*Uniquement pour le Ciment Blanc.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com