

ADJUVANTATION

■ COLORANT POUDRE



LES + PRODUIT

- ▶ Colore les mortiers, bétons, chaux ou plâtres
- ▶ Stabilité des couleurs dans le temps
- ▶ Poudre

CONSUMMATION

- ▶ 3 à 5 kg pour 100 kg de liant

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Conforme à la norme NF EN 12878

CONDITIONNEMENT

- ▶ Noir 900 g - Brun foncé 800 g - Brun clair 700 g - Rouge 900 g - Ocre 450 g - Jaune 450 g - Pierre 500 g - Bleu 850 g - Vert 900 g

CONSERVATION

- ▶ 36 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité et des rayons directs du soleil.

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Avril 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

332 LANKOCOLOR



DOMAINES D'APPLICATION

- Coloration des pavés, dalles, blocs, sols industriels...
- Application : intérieure ou extérieure ⁽¹⁾

CARACTÉRISTIQUES

- Ces nuances illustrent la couleur du pigment pur, tel que nous le livrons. Les tons obtenus dans le béton sont différents et dépendent du dosage et de la couleur du ciment et des granulats employés.
- Aspect : poudre pigmentée

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Bien mélanger l'oxyde avec ciment et agrégats avant d'ajouter l'eau de gâchage.
- Essais de teintes préalables recommandés.
- **Dosage** : il est impératif de respecter le même rapport E/C à chaque gâchée pour obtenir une coloration homogène.

Coloris	Dosage moyen pour 100 kg de ciment pur	Coloris	Dosage moyen pour 100 kg de ciment pur
			
Rouge Oxyde synthétique	3 à 5 kg	Brun foncé Oxyde synthétique	3 à 5 kg
			
Jaune Oxyde synthétique	3 à 5 kg	Noir Oxyde synthétique	3 à 5 kg
			
Ocre Oxyde synthétique	3 à 5 kg	Vert Oxyde synthétique	3 à 5 kg
			
Brun clair Oxyde synthétique	3 à 5 kg	Bleu Oxyde synthétique	3 à 5 kg
			
Ton pierre Oxyde synthétique	3 à 5 kg		

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'utilisation de 332 LANKOCOLOR doit être systématiquement soumise à des essais préalables de teintes.
- La nature des liants et des agrégats influe sur la teinte finale.
- Des variations de dosage en eau et de porosité des supports peuvent entraîner des nuancages.
- Les variations climatiques au moment de l'application et durant le durcissement, peuvent entraîner des nuancages.
- La réalisation d'enduits de façade est fortement déconseillée.
- Ne pas mélanger les colorants de natures différentes.
- Porter des gants en caoutchouc nitrile ou butyle conforme à la norme EN ISO 374-2 et des lunettes de sécurité.
- Manipuler dans une zone bien ventilée sinon port d'un masque respiratoire type FFP2.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.